

المواصفات والتصنيفات

مواصفات ألواح الصلب المجلفن بالنفخس الساخن

صفائح الصلب المجلفن بالنفخس الساخن	صفائح صلب مجلفنة (لحمه عادية)	السمكة الاسمية (الطينية)	0.23 إلى 0.6 مم	المرض الاسمي (الطيني)	800 إلى 1250 مم
		السمكة الاسمية (الطينية)	0.7 إلى 2.0 مم	المرض الاسمي (الطيني)	800 إلى 1500 مم
		السمكة الاسمية (الطينية)	2.3 إلى 3.5 مم (صفائح صلب مجلفن مدرجة على الساخن)	المرض الاسمي (الطيني)	800 إلى 1250 مم
		السمكة الاسمية (الطينية)	(35 إلى 2.0 مم	المرض الاسمي (الطيني)	1000 إلى 1500 مم
		السمكة الاسمية (الطينية)	0.25 إلى 0.8 مم	المرض الاسمي (الطيني)	800 إلى 1250 مم
القطر الداخلي		508 مم أو 610 مم			
ثقلات الصلب المجلفن بالنفخس الساخن	وزن ثقلات (الوزن المتكثف) الصلب المجلفن	4 إلى 6 طن (السمكة: أقل من أو يساوي 1.2 مم) 5 إلى 8 طن (السمكة: أكثر من 1.2 مم أو مخصص حسب الطلب			
		السمكة: 0.25 إلى 1.20 مم (الحدود التجارية CQ/حودة قاذبية الصلب DQ)			
الملاء بالزلفك (لازم)	لحمه عادية (SR)	السمكة: 1.2 إلى 3.5 مم (الحدود البيئية SQ)			
		السمكة: 0.35 إلى 2.00 مم			
معالجة السطح الخارجي	تخميل بالكروم (C)	السمكة: 0.25 إلى 3.35 مم			
	تخميل بالكروم + التزيت (CO)	السمكة: 0.7 إلى 3.50 مم			
	تخميل بالكروم ثلاثي الكافور (C3)	السمكة: 0.25 إلى 3.50 مم			
	تخميل الكروم ثلاثي الكافور + التزيت (CO3)	السمكة: 0.7 إلى 3.50 مم			
	التخميل الداخلي من الكروم (C5)	السمكة: 0.25 إلى 3.50 مم			
	طبقة مضادة لصدأ (AF)	السمكة: 0.35 إلى 2.00 مم (بدون لحمه)			

التفاوت في الأبعاد

التفاوت في العرض	العرض الاسمي (الطيني)	الذقة الاسمية (الطينية) PWA	الذقة المتعددة (المالية) PWB
	≤1200	0-5	0-2
	>1200-1250	0-6	0-2
التفاوت في السمكة	تقدم منتجات قياسية بتفاوت (اختلاف) سلمي لضمان الجودة والاساق. وبالنسبة لأي متطلبات خاصة، يجب على العملاء تحديد أحيواجهم عند تقديم الطلب لضمان إجراء تعديلات مخصصة.		
	يحقق تفاوتات السمكة ±0.03mm نة أفضل من المعايير الوطنية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض اللثاقل، قد تحدث الحرافات طفيفة في أول أو آخر 30 مترًا بسبب الممارسات الصناعية القياسية.		

تصنيفات فولاد الصلب المجلفن المغنوس بالنفخس

المواصفات الأوروبية	المواصفات اليابانية	الاستخدام
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA	SGCC SZACC SGLCC	فولاذ (صلب) مجلفن للاستخدام العام
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA	SGCD1 SZACD1 SGLCD1	الصلب المجلفن للسحب
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA	SGC340 SZAC340 SGLC340	الصلب المجلفن للأغراض الإنشائية
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA	SGC400 SZAC400 SGLC400	الصلب المجلفن للأغراض الإنشائية

الخواص الفنية

فولاذ (صلب) مجلفن بالنفخس الساخن متوافق مع المعايير الوطنية/الأوروبية

التصنيف	قوة مقاومة للتشوه (ميجا باسكال)	قوة مقاومة التمدد (ميجا باسكال)	الامتدادية A80 (بالفي)
TDC51D+Z,TDC51D+ZA	—	270-500	≥20
TDC52D+Z,TDC52D+ZA	140-300	270-420	≥24
TS220GD+Z,TS220GD+ZA	≥220	≥300	≥20
TS250GD+Z,TS250GD+ZA	≥250	≥330	≥17
TS280GD+Z,TS280GD+ZA	≥280	≥360	≥16
TS320GD+Z,TS320GD+ZA	≥320	≥390	≥15

فولاذ (صلب) مجلفن بالنفخس الساخن متوافق مع المعايير اليابانية

التصنيف	قوة مقاومة للتشوه (ميجا باسكال)	قوة مقاومة التمدد (ميجا باسكال)	الامتدادية A50 (بالفي)			
			السمكة الاسمية (الطينية) (مم)			
			0.25 < 0.40	0.40 < 0.60	0.60 < 1.00	≥1.00
SGCC	-	≥270	≥28	≥31	≥34	≥36
SGCD	≤240	≥270	≥30	≥34	≥36	≥37
SGC340	≥245	≥340	≥20	≥20	≥20	≥20
SGC400	≥295	≥400	≥18	≥18	≥18	≥18

ملاحظات:

- a يتبع الاختبار إجراءات صارمة تمتد إلى معايير الصناعة المعمول بها.
- b مع التخزين لفترات طويلة، قد تتعرض صفائح ولثاقل الصلب للتغيرات في خواصها الميكانيكية. يمكن أن يؤثر ذلك على قابلية التشكيل، مما يؤدي إلى مشاكل مثل زيادة الصلابة والاختلافات المرونة. والحفاظ على أفضل أداء، نوصي باستخدام المواد على الفور بعد الشراء.